



# CITAL

## PIETRA



### AVANTE / FLAMMÉE + BROSSÉE

#### CARACTÉRISTIQUES

**ORIGINE** Europe

**PIERRE** Calcaire sédimentaire

**CARACTÉRISTIQUES** Fond gris avec un grain fin, de toutes petites taches subtiles dans des tons blancs, gris, bronzes et noirs.

**ÉPAISSEUR** 3/8" (1cm), 1/2" (1.2cm), 3/4" (2cm), 1 1/4" (3cm)

**UTILISATIONS RECOMMANDÉES** Murs intérieurs / extérieurs, sols intérieurs / extérieurs, zones de trafic intense, cheminées, colonnes, moulures, etc.

**FINITIONS POSSIBLES** Adoucie, polie, brossée, sablée, sablée + brossée, flammée, flammée + brossée, bouchardée. Les finitions sont spécifiques à chaque type de marbre / pierre. Veuillez vous renseigner sur les finitions possibles.

#### TAILLE PERSONNALISÉE FAITE À LA DEMANDE

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

Densité	2690 Kg/m <sup>3</sup>	EN 1936
Absorption d'eau	0.30%	EN 13755
Résistance à la compression	moyenne 135 Mpa	EN 1926
Résistance à la flexion	moyenne 15.6 Mpa	EN 12372
Résistance à l'abrasion	18.5 mm	EN 14157
Résistance au gel	125 cycles	ASTM C666