



CITAL

PIETRA



FORTUNY / BROSSÉE

CARACTÉRISTIQUES

ORIGINE Europe

PIERRE Calcaire calciclastique

CARACTÉRISTIQUES Fond gris clair, avec des nuances subtiles de tons bleu argenté. Petites roches et granulés brun foncé, gris et noirs.

ÉPAISSEUR 3/8" (1cm), 1/2" (1.2cm), 3/4" (2cm), 1 1/4" (3cm)

UTILISATIONS RECOMMANDÉES Murs intérieurs / extérieurs, sols intérieurs / extérieurs, zones de trafic intense, cheminées, colonnes, moulures, etc.

FINITIONS POSSIBLES Adoucie, polie, brossée, sablée, sablée + brossée, flammée, flammée + brossée, bouchardée. Les finitions sont spécifiques à chaque type de marbre / pierre. Veuillez vous renseigner sur les finitions possibles.

Remarque: Un scellant doit être utilisé après l'installation afin de protéger la pierre contre les composés à base d'huile et d'eau qui pourraient la tacher.

TAILLE PERSONNALISÉE FAITE À LA DEMANDE

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids volumétrique	2567 Kg/m ³
Charge de rupture	953 kg/cm ²
Charge de rupture après test de congélation	1030 kg/cm ²
Résistance à la flexion	105 kg/cm ²
Coefficient d'expansion linéaire thermique	5 m/m°C
Absorption d'eau	1.73 %
Porosité apparente	4.44 %
Test d'abrasion	4.2 mm
Test d'impact	hauteur minimale: 40 cm
Résistance au gel	55 cycles de congélation et de décongélation