




CITAL QUARTZ

NUOMAR



MEZZANOTTE

CARACTÉRISTIQUES

FINITION Polie

ÉPAISSEUR 3/8" (1cm), 1/2" (1.2cm), 3/4" (2cm), 1 1/4" (3cm)

TAILLE DES PLAQUES 118x55in (300x140cm)

TAILLE DU PLANCHER

24x24in, 16x24in, 12x24in, 16x12in, 12x12in
60x60cm, 40x60cm, 30x60cm, 40x30cm, 30x30cm



DÉTAILS DES BORDS



Allégé

Biseau droit

Monolithique

INFORMATIONS TECHNIQUES

Absorption en poids	ASTM C97/C97M-09	0.06 %
Densité		2370 kg/m ³
Résistance à l'abrasion (polie)	ASTM C241/C241M-13	47
Résistance à la flexion	ASTM C880/C880M-09	Conditions sèches: 34.9 MPa Conditions humides: 37.5 MPa
Résistance à la compression	Se référer à ASTM C170/C170M-14	Conditions sèches: 192 MPa Conditions humides: 185 MPa
Résistance à la rupture	ASTM C 648-09	5100 N
Dilatation thermique	ASTM C531-00(2012)	30.9×10 ⁻⁶ /°C
Résistance chimique	ASTM C650-04(2009)	Non affecté
Indice d'usure de l'abrasion	ASTM C501-84(2009)	Indice d'usure: 136

