



CITAL

PIETRA



NUVO PANNA / CISELÉ

CARACTÉRISTIQUES

ORIGINE Europe

PIERRE Calcaire calciclastique

CARACTÉRISTIQUES Fond beige-gris, avec des tons subtils bleus. Calcaire nettement calciclastique et bioclastique. Petits morceaux oolitiques et grande quantité de sparites.

ÉPAISSEUR 3/8" (1cm), 1/2" (1.2cm), 3/4" (2cm), 1 1/4" (3cm)

UTILISATIONS RECOMMANDÉES Murs intérieurs / extérieurs, sols intérieurs / extérieurs, zones de trafic intense, cheminées, colonnes, moulures, etc.

FINITIONS POSSIBLES Adoucie, polie, broyée, sablée, sablée + broyée, flammée, flammée + broyée, bouchardée. Les finitions sont spécifiques à chaque type de marbre / pierre. Veuillez vous renseigner sur les finitions possibles.

Remarque: Un scellant doit être utilisé après l'installation afin de protéger la pierre contre les composés à base d'huile et d'eau qui pourraient la tacher.

TAILLE PERSONNALISÉE FAITE À LA DEMANDE

INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance à la compression uni axiale	67 MPa
Résistance à la compression après test de congélation	57 MPa
Résistance à la flexion	13.1 MPa
Poids volumétrique	2263 kg/cm ³
Absorption d'eau à la pression atmosphérique	3.42 %
Porosité ouverte	7.70 %
Résistance à l'abrasion	21 mm
Résistance au glissement - sec	85 SRV
Résistance au glissement - mouillé	51 SRV
Réaction au feu	Classé A1