




# CITAL

## PIETRA



### REPEN CLASSICO

#### CARACTÉRISTIQUES

**ORIGINE** Italie

**PIERRE** Calcaire

**CARACTÉRISTIQUES** Fond gris-bronze avec de petites traces de fossiles de couleur gris clair, gris moyen et gris foncé.

**ÉPAISSEUR** 3/8" (1cm), 1/2" (1.2cm), 3/4" (2cm), 1 1/4" (3cm)

**UTILISATIONS RECOMMANDÉES** Murs, sols, zones de circulation, cheminées, colonnes, moulures, etc. \*\*Pour l'intérieur uniquement\*\*

**FINITIONS POSSIBLES** Adoucie, polie, brossée, sablée, sablée + brossée, flammée, flammée + brossée, bouchardée. Les finitions sont spécifiques à chaque type de marbre / pierre. Veuillez vous renseigner sur les finitions possibles.

#### TAILLE PERSONNALISÉE FAITE À LA DEMANDE

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

Densité	2690 kg/m <sup>3</sup>
Résistance à la compression	155.0 - 194.0 MPa
Absorption d'eau	0.9 en % de volume
Résistance à la flexion	13.0 - 20.1 MPa
Charge de rupture simple	194 MPa
Charge de compression après congélation	195 MPa
Traction indirectement via Flex	20.1 MPa
Coefficient d'abrasion	0.88
Hauteur minimale de chute	41 cm
Expansion thermique linéaire	4.1 x 10 <sup>-5</sup> OC-1
Micro dureté de Knoop	1540 MPa
Indice de non uniformité de dureté	1.15