



CITAL QUARTZ

GRANA MEDIA



SILVER WHITE

CARACTÉRISTIQUES

FINITION Polie

ÉPAISSEUR 3/8" (1cm), 1/2" (1.2cm), 3/4" (2cm), 1 1/4" (3cm)

TAILLE DES PLAQUES 118x55in (300x140cm)

TAILLE DU PLANCHER

24x24in, 16x24in, 12x24in, 16x12in, 12x12in
60x60cm, 40x60cm, 30x60cm, 40x30cm, 30x30cm



DÉTAILS DES BORDS



Allégé

Biseau droit

Monolithique

INFORMATIONS TECHNIQUES

Absorption by weight	ASTM C97/C97M-09	0.06 %
Densité		2370 kg/m ³
Résistance à la traction (perforée)	ASTM C241/C241M-13	47
Résistance à la flexion	ASTM C880/C880M-09	Condéition sèche 109 MPa Condition humide 75 MPa
Résistance à la compression	Referé à ASTM C1707/C1707M-14	Condéition sèche 195 MPa Condition humide 185 MPa
Résistance à la rupture	ASTM C 648-09	5100 N
Dilatation thermique	ASTM C531-00(2012)	30.9×10 ⁻⁶ /°C
Résistance chimique	ASTM C650-04(2009)	Not affected
Indice du score de abrasion	ASTM C501-84(2009)	Weir index 1636

