



CITAL

PIETRA



TICINO GRÉ / POLIE

CARACTÉRISTIQUES

ORIGINE Europe

PIERRE Calcaire sédimentaire

CARACTÉRISTIQUES Fond gris avec un grain fin, des taches et des coquillages.

ÉPAISSEUR 3/8" (1cm), 1/2" (1.2cm), 3/4" (2cm), 1 1/4" (3cm)

UTILISATIONS RECOMMANDÉES Murs intérieurs / extérieurs, sols intérieurs / extérieurs, zones de trafic intense, cheminées, colonnes, moulures, etc.

FINITIONS POSSIBLES Adoucie, polie, broyée, sablée, sablée + broyée, flammée, flammée + broyée, bouchardée. Les finitions sont spécifiques à chaque type de marbre / pierre. Veuillez vous renseigner sur les finitions possibles.

TAILLE PERSONNALISÉE FAITE À LA DEMANDE

INFORMATIONS TECHNIQUES

Densité apparente	2690 Kg/m ³	EN 1936
Absorption d'eau	0.30%	EN 13755
Résistance à la compression	moyenne 135 Mpa	EN 1926
Résistance à la flexion	moyenne 15.6 Mpa	EN 12372
Résistance à l'abrasion	18.5 mm	EN 14157
Résistance au gel	125 cycles	ASTM C666